



טרה פנלו

משחת סטוקו מינרלי לעיבוד והברקה בהרשה על בסיס סיד.



יישום

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה. יש ליישם שכבה של פריימר מינרלי B-4 לחיזוק התשתית וצמצום הספיגה. יש ליישם שכבה ראשונה של טיח איטלקי טרה פנלו בעזרת כף טיחים מינירוסטה ולהמתין ליבוש. למרוח שכבה נוספת ולאחר מכן לעבד ולהדק בעזרת המלדג. לקבלת מראה מעונן יש למרוח שכבה אחת של טרה פנלו בעזרת מברשת בתנועות אלכסוניות בצורת X ולאחר מכן להדק קלות במלאדג נירוסטה. לקבלת מראה חלק מאוד יש למרוח שכבה נוספת של טרה פנלו במברשת בתנועות אלכסוניות בצורת X ולאחר מכן להדק במלאדג נירוסטה עד לקבלת מראה מזוגג. על גבי קירות חיצוניים מומלץ למרוח סילר סילוקסאן או הידרו ווקס על בסיס מים לאחר 48 שעות.

תכונות מיוחדות

מצטיין במעבר אדי מים גבוה, מונע הצטברות לחות בתוך הקירות ומאפשר נשימה. נדבק בצורה מעולה לתשתית. עמיד בפני קורוזיה אלקלית. עמיד בתנאי מזג האוויר ובפני עובש וטחב. ייחודי לסיביבה ולמשתמש.

כושר כיסוי

0.400 מ"ל למ"ר כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן, נתון זה עלול להשתנות בהתאם לאופן העבודה פני השטח ותנאי מזג האויר.

יבוש למגע

24 שעות.

אריזה

7 ק"ג + 21 ק"ג.

שימושים

משחה דקורטיבית לציפי קירות חיצוניים / פנימיים במבנים חדשים או משופצים. ניתן ליישם על סוגי טיח שונים.

גימור

מט משי / מבריק.

הגבלות

אין ליישם בטמפרטורה העולה על 35 מעלות צלסיוס או יורדת מתחת ל 5 מעלות צלסיוס.

אחסנה

24 חודשים במקום קריר ובאריזה מקורית סגורה.

טרה פנלו



החומר אינו כבול עופרת. בתנאי הישום מומלץ לנעושי משקפי מגן ולאחר את המסכה היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטווח היטב בניסן זרמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשבור האריזה בטורה היטב ולא לתחזה מורדות. יש לרחיק פנינג ידים של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא המלצו ע"י פרסקו. אין לראות בהתמצות תכל'ה חתכי לישען בעת כרבת פנינג עבודה ספציפית. כל התנאים הנוכחיים כאן נכנסים על בריכות. ידע וקיסון שהמכבדו בעבודה נכשלת והם אשמים בזה. אולם אין לפיש זאת כסחיית כללית. פשוטת או תוספות. אחיזתו ראו על איכות הפינג בכבד. ל השתמשו לרדוק ההספלה מרלינג. או שומרים לעצמו את הכת לטרנס או לשנות את התנאים ללא הודעה מוקדמת.